

UVカット

Maximum Wood Primer

UVカット

Waterproof &amp; Sun Protect

# マキシマム ウッドプライマー・防水プライマー

無塗装無垢木床用 水溶性クリアー樹脂塗料 高硬度 ワックスの上塗りも可能

## 製品の特長

- ❖ 水溶性のウレタンを主原料とした樹脂塗料です。
- ❖ 溶剤系のウレタンと比較して、空気酸化による変色がなく、臭いもなく、滑らず、汚れも寄せず床面を衛生的に保ちます。
- ❖ 高硬度の塗膜で驚異的な防傷性と耐摩耗性を実現しました（ウレタンはゴルフボールや車のバンパー等強靱な物に使われます）  
塗膜硬度 4H / 耐久性 1~2年（2度塗り以上の一般家庭での平均値）
- ❖ 耐水・耐熱・耐薬品・耐摩耗性に優れ長期間床を保護します
- ❖ 水性樹脂ワックスの上塗りが可能な為、そのままではワックスが塗れないような白木床の下塗り剤としても活躍します。
- ❖ 塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害なので安心です
- ❖ シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心  
・揮発性有機化合物(VOC) = 厚生労働省指定の全14種類の化学物質を一切使用しておりません
- ・F☆☆☆☆証明書 = 認定義務の非該当製品です
- ・環境ホルモン疑義物質 = 一切使用しておりません
- ・化学物質管理促進法(PRTR法) = 一切使用しておりません
- ・改正建築基準法 = 建築内装材の規格の非該当製品です

## 製品のご案内

- マキシマム ウッドプライマー 屋内や下塗り剤としてお勧め
- マキシマム 防水プライマー 撥水効果で屋外や水周りに最適  
<上記2種類にそれぞれ紫外線防止機能が追加された製品は以下>  
<紫外線防止効果で日焼けや光の変色・劣化を最小限に抑えます>
- マキシマム UVカットプライマー ウッドプライマー+UV効果
- マキシマム UVカット防水プライマー 防水プライマー+UV効果  
<全商品共通各種>

ツヤなし = 艶が殆ど出ず素材本来の風合いそのままの仕上がり  
ツヤあり = 自然な淡い艶仕上げで塗り重ねる程光沢は出ます

### ■主用途

無垢木床・無塗装床・カマチ・無垢家具・木部製品等

### ■主成分 <水性> (紫外線吸収剤・光安定剤)

水溶性ウレタン樹脂・グリコールエーテル類・界面活性剤・他

### ■使用量 <1度塗り>

(1層目は液を多く吸収し2層目からは吸い込みは少ないです)

1kg 使用量 = 1度塗り 20 畳 (12 m<sup>2</sup>) / 2度塗り 13 畳 (8 m<sup>2</sup>)

### UV カット防水プライマー

撥水 & 変色防止



未塗布 施工済

## ご使用方法

- ❶ 荒材等、木材の種類によって表面がザラザラした細かなササクレ等がある場合は、予めサンドペーパー#180でサンダーをかけておくと仕上がりが滑らかになります。
- ❷ 先ず「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れを落とします。その後、水拭きをして洗浄分を取り除いてから床面を完全に乾燥して下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤ですので安心して下さい。
- ❸ 原液をトレー等の平らな容器に移し、コテ刷毛や刷毛等で床の目に沿って塗っていきます。特に初回は木部によっては吸い込みが激しいですので、極カムラが出ないように均一に塗るようお気を付け下さい。
- ❹ 2時間以上乾燥後、完全硬化を確認してから2度目をお塗り下さい。ワックス仕上げにしたい場合はワックスをお塗り下さい。
- ❺ より滑らかに完璧に仕上げたい場合は、2層目の前にサンドペーパー#240程度で再度サンダーをかけておくと仕上がりがより滑らかで大変美しくなります(研磨カスは水拭きや乾拭き等でよく取り除いて下さい)。
- ❻ 12時間以上乾燥させたら完成です。
- ❼ 光沢や耐久性等上げたい場合は、3度塗り以上でも良いですが、塗布回数を増す程、乾燥時間を更に長くして下さい。



## ご注意事項

- ◆ 油性ワックス・ロウ・蜜蝋・フッ素・塗料・コーティング剤等が塗られた床や、フローリング床・オイルステイン・油加工・UV塗装・特殊表面加工床等への使用はお勧め致しません。
- ◆ 作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆ 目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい。
- ◆ 万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆ 使用した溶液は元の容器に戻さないで下さい。
- ◆ 余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、保存は可能ですが、できるだけお早めにご利用下さい。
- ◆ 普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの箇所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・乾拭きをして下さい。
- ◆ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆ 耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。性能が低下してきたら既存塗膜の上から再塗布して下さい。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

http://www.toyo-sangyo.com / http://www.pet-wax.jp

## 床のお手入れ方法

### <保護剤の特長>

- ❖ 無塗装無垢床用・白木床用保護剤です。
- ❖ 水溶性のウレタン樹脂を主原料とした、無垢・白木床用のクリアー樹脂塗料です。
- ❖ 「マキシマム ウッドプライマー」・・・ワックスの上塗りができるので下塗り剤としてもお勧めです。
- ❖ 「マキシマム UV カットプライマー」・・・上記製品に紫外線保護機能がプラスされます。
- ❖ 「マキシマム 防水プライマー」・・・撥水効果があり外部や水周り周辺にお勧めです。
- ❖ 「マキシマム UV カット防水プライマー」・・・上記製品に紫外線保護機能がプラスされます。
- ❖ 水溶性の為(油脂分&ロウ成分無配合)、溶剤系のウレタンと比較して、空気酸化による変色がなく、嫌な臭いもなく、汚れが付き難くて、ツルツルと滑らず安全です。
- ❖ 強靱で優れた硬度の塗膜を形成しますので、汚れが付きにくく、傷も付きにくく、床を長期間に渡り保護します。
- ❖ 全ての面で性能が高く、柔軟性・耐摩耗性・耐 UV 性に非常に優れます。特に、耐薬品性に強く、トルエン・ガソリン・苛性ソーダ等が付着しても影響しません。
- ❖ この塗膜の上から水性樹脂ワックスが塗布可能ですので、お好きなワックスを塗る事ができます。
- ❖ 防カビ成分配合ですので床面を衛生的に保ちます。
- ❖ 塗膜形成後は赤ちゃんやペットが舐めても無害ですので安心です。
- ❖ シックハウス症候群の原因の化学物質を一切不使用ですので、人体・素材・環境に大変優しく、アレルギーの方にも安心して生活が送れます。

### <普段のお手入れ方法>

- ❖ 普段は柔らかい布で、乾拭きや水拭きをして下さい。水拭きでも汚れが取りきれない場合は、「マキシマム ウッドクリーナー」(床用中性洗剤)等で汚れを落として下さい。
- ❖ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。油脂分等が含有されている為、滑り易くなり、汚れも付き易くなり、変色の恐れもあります。
- ❖ 掃除機はできるだけ優しく扱い、椅子の足にはフェルトを貼る等、床への摩擦を極力減らすと、美しい塗膜は更に長持ちを致します。
- ❖ 耐久性は生活環境等により効果は大きく変わります。無垢木床はそのままの状態では汚れや水分等が付着し易い素材ですので、塗膜が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら、塗膜が完全に剥がれない内に、「マキシマム ウッドクリーナー」(床用中性洗剤)等で床面を綺麗にしてから、各種プライマー剤で再保護される事をお勧め致します。
- ❖ この保護剤の塗膜が残っている状態でしたら、水性樹脂ワックス、塗料等、お好きな保護剤を、上塗りする事ができます。
- ❖ 塗膜が殆んど残っていない場合は、無垢床はそのままの状態では樹脂ワックスは塗布できません。表面加工が何もされていない状態では、樹脂ワックスは水性ですので、液が床材に吸収されて塗膜が形成されない為です。この保護剤を再塗布してから、お好きな樹脂ワックスをトップコートとして塗布して下さい。
- ❖ ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素等の塗布は、床が滑り易くなる為、ご使用はお勧め致しません。
- ❖ 既存塗膜の剥離は難しいですので、塗布の際は作業は慎重に行って下さい。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39  
TEL 027-350-1040 / 受付:(月)~(金)9am~4pm  
FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>